

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: YUKIO NISHIMURA, ET AL.

ART UNIT: 1752


SERIAL NO: 10/046,080

EXAMINER: UNASSIGNED

FILED: JANUARY 16, 2002

FOR: RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Handwritten notes: #2, D.G., 5-15-02



REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	10005/2001	JANUARY 18, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

RECEIVED
MAR 06 2002
TC 1700

Respectfully submitted,

PIPER MARBURY RUDNICK & WOLFE LLP

Handwritten signature of Steven B. Kelber

Steven B. Kelber
Registration No.: 30,073

1200 Nineteenth Street, N.W.
Washington, D.C. 20036-2412
Telephone No. (202) 861-3900
Facsimile No. (202) 223-2085



**PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT**

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application:	January 18, 2001
Application Number:	010005/2001
Applicant(s):	JSR Corporation

RECEIVED
MAR 06 2002
TC 1700

December 28, 2001

Commissioner, Patent Office
Kozo OIKAWA

Certificate No. 2001-3111835

[Document Name] APPLICATION FOR PATENT
[Preference Number] SRRR8949
[Filing Date] January 18, 2001
[Submitted to] Commissioner, Patent Office
[International Patent Classification] G03F 7/004
[Inventor]
 [Address] c/o JSR Corporation
 2-11-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
 [Name] Yukio NISHIMURA
[Inventor]
 [Address] c/o JSR Corporation
 2-11-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
 [Name] Masafumi YAMAMOTO
[Inventor]
 [Address] c/o JSR Corporation
 2-11-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
 [Name] Atsuko KATAOKA
[Inventor]
 [Address] c/o JSR Corporation
 2-11-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
 [Name] Toru KAJITA
[Applicant for Patent]
 [Identification No.] 000004178
 [Name] JSR Corporation
 [Representative] Eiichi MATSUMOTO
[Agent]
 [Identification No.] 100100985

[Patent Attorney]

[Name]

Toshiaki FUKUZAWA

[Telephone No.]

03-5570-2185

[Designation of Fees]

[Advanced Payment Registration Number] 044428

[Amount Paid]

21,000 Yen

[List of Appended Documents]

[Document Name]

Specification 1

[Document Name]

Abstract 1

[General Power of Attorney No.] 9116687

[Proof Requirement]

Requested

010005/2001

HISTORICAL INFORMATION ON APPLICANT

Identification No. [000004178]

1. Date of Alteration December 10, 1997

[Reason for Alteration] Alteration of Name

Address: 2-11-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo

Name: JSR Corporation

Certificate No. 2001-3111835



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月18日

出願番号

Application Number:

特願2001-010005

出願人


Applicant(s):

ジェイエスアール株式会社

2001年12月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3111835

【書類名】 特許願

【整理番号】 SRRR8949

【提出日】 平成13年 1月18日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G03F 7/004

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号
ジェイエスアール株式会社内

【氏名】 西村 幸生

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号
ジェイエスアール株式会社内

【氏名】 山本 將史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号
ジェイエスアール株式会社内

【氏名】 片岡 敦子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号
ジェイエスアール株式会社内

【氏名】 梶田 徹

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代表者】 松本 栄一

【代理人】

【識別番号】 100100985

【弁理士】

【氏名又は名称】 福沢 俊明

【電話番号】 03-5570-2185

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044428

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9116687

【プルーフの要否】 要


【書類名】 明細書

【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物


【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(1)で表される繰返し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B) 下記一般式(3)で表される感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【化1】




(1)



(2)

〔一般式(1)において、 R^1 および R^2 は相互に独立に水素原子またはメチル基を示す。一般式(2)において、 R^3 は水素原子またはメチル基を示し、各 R^4 は相互に独立に炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示すか、あるいは何れか2つの R^4 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りの R^4 が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体である。〕

【化 2】



〔一般式 (3) において、 R^5 は炭素数 6～20 の 1 価の芳香族炭化水素基もしくはその誘導体を示し、 m は 1～8 の整数であり、 n は 0～5 の整数である。〕

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、感放射線性樹脂組成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】

集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近では0.20 μ m以下のレベルでの微細加工が可能なりソグラフィ技術が必要とされている。

しかし、従来のリソグラフィプロセスでは、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブクォーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難であると言われている。

そこで、0.20 μ m以下のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利用が検討されている。このような短波長の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げることができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレーザー（波長248nm）あるいはArFエキシマレーザー（波長193nm）が

注目されている。

このようなエキシマレーザーによる照射に適したレジストとして、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射（以下、「露光」という。）により酸を発生する成分（以下、「酸発生剤」という。）とによる化学増幅効果を利用したレジスト（以下、「化学増幅型レジスト」という。）が数多く提案されている。

化学増幅型レジストとしては、例えば、特公平 2 - 2 7 6 6 0 号公報には、カルボン酸の α -ブチルエステル基またはフェノールの α -ブチルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤とを含有するレジストが提案されている。このレジストは、露光により発生した酸の作用により、重合体中に存在する α -ブチルエステル基あるいは α -ブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものである。

【 0 0 0 3 】

ところで、従来の化学増幅型レジストの多くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線を使用すると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できないという欠点があり、そのため露光量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジストパターンが上部が細く下部にいくほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得られないなどの問題があった。その上、現像後のレジストパターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジストパターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が速くなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる問題もあった。

一方、レジストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を高めることにより改善することができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表される（メタ）アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特開平 4 - 2 2 6 4 6 1 号公報

には、メタクリレート系樹脂を使用した化学増幅型レジストが提案されている。しかしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものとは言えない。

【0004】

また、化学増幅型レジストについて、放射線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチング耐性を改善する方策の一つとして、レジスト中の樹脂成分に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られており、例えば特開平7-234511号公報には、脂肪族環を有する（メタ）アクリレート系樹脂を使用した化学増幅型レジストが提案されている。

しかしながら、このレジストでは、樹脂成分が有する酸解離性官能基として、従来の酸により比較的解離し易い基（例えば、テトラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基）や酸により比較的解離し難い基（例えば、 α -ブチルエステル基、 α -ブチルカーボネート基等の α -ブチル系官能基）が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠点がある。さらに、このレジスト中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。

また、化学増幅型レジストを用いてレジストパターンを形成する際には、酸解離性官能基の解離を促進するため、通常露光後に加熱処理されるが、普通、その加熱温度が変化するとレジストパターンの線幅もある程度変動するのが避けられない。しかし、近年における集積回路素子の微細化を反映して、露光後の加熱温度の変化に対しても線幅の変動（即ち温度依存性）が小さいレジストの開発も強く求められるようになってきた。

【0005】

さらに、化学増幅型レジストにおいては、酸発生剤がレジストとしての機能に

大きな影響を及ぼすことが知られており、今日では、露光による酸発生の量子収率が高く、高感度であるなどの理由から、オニウム塩化合物が化学増幅レジストの酸発生剤として広く使用されている。

前記オニウム塩化合物としては、例えば、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホネート、シクロヘキシルメチル（2-オキソシクロヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等が使用されているが、これらの従来のオニウム塩化合物は、一般に感度の点で満足できず、また感度が比較的高い場合でも、解像度、パターン形状等を総合したレジスト性能の点で未だ十分とは言えない。

このような状況の下、集積回路素子における微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、遠紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能で、放射線に対する透明性が高く、かつ感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた化学増幅型レジストが強く求められている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、放射線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた化学増幅型レジストとして有用な感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

【0007】


【課題を解決するための手段】

本発明によると、前記課題は、


(A) 下記一般式(1)で表される繰返し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに (B) 下記一般式(3)で表される感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物、によって達成される。

【0008】

【化3】



(1)




(2)

【0009】

〔一般式(1)において、 R^1 および R^2 は相互に独立に水素原子またはメチル基を示す。一般式(2)において、 R^3 は水素原子またはメチル基を示し、各 R^4 は相互に独立に炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示すか、あるいは何れか2つの R^4 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りの R^4 が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体である。〕

【0010】

【化4】



(3)

〔一般式(3)において、 R^5 は炭素数6～20の1価の芳香族炭化水素基もしくはその誘導体を示し、 m は1～8の整数であり、 n は0～5の整数である。〕

【0011】

以下、本発明について詳細に説明する。

樹脂 (A)

本発明における (A) 成分は、前記一般式 (1) で表される繰返し単位 (以下、「繰返し単位 (1)」という。) および前記一般式 (2) で表される繰返し単位 (以下、「繰返し単位 (2)」という。) を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂 (以下、「樹脂 (A)」という。) からなる。


ここでいう「アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性」とは、樹脂 (A) を含有する感放射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現像条件下で、当該レジスト被膜の代わりに樹脂 (A) のみを用いた被膜を現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の 50% 以上が現像後に残存する性質を意味する。

【0012】

繰返し単位 (1) において、該繰返し単位の主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基は、環中のラクトン基を形成している炭素原子および基 R^2 が結合している炭素原子以外の任意の炭素原子の位置で結合することができるが、好ましい結合位置は、下記式 (4) に示される位置である。

【0013】

【化 5】



【0014】

好ましい繰返し単位 (1) としては、例えば、

R^2 が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記式 (4) に示す位置に結合しており、 R^1 が水素原子であるアクリル系繰返し単位；

R^2 が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記式 (4) に示す位置に結合しており、 R^1 がメチル基であるメタクリル系繰返し単位；

R^2 がメチル基であり、主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記式 (4) に示す位置に結合しており、 R^1 が水素原子であるアクリル系繰返し単位；

R^2 がメチル基であり、主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記式 (4) に示す位置に結合しており、 R^1 がメチル基であるメタクリル系繰返し単位

等を挙げることができる。

樹脂 (A) において、繰返し単位 (1) は、単独でまたは 2 種以上が存在することができる。

繰返し単位 (1) は、対応する (メタ) アクリル酸エステルに由来する繰返し単位である。

【0015】

次に、繰返し単位 (2) において、 R^4 の炭素数 1～4 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、*t*-ブチル基等を挙げるすることができる。

これらのアルキル基のうち、特に、メチル基、エチル基等が好ましい。

【0016】

また、 R^4 の炭素数 4～20 の 1 価の脂環式炭化水素基、および何れか 2 つの R^4 が相互に結合して形成した炭素数 4～20 の 2 価の脂環式炭化水素基としては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマントナンや、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、

シクロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これらの脂環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*i*-プロピル基、*n*-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、*t*-ブチル基等の炭素数1～4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。

これらの1価または2価の脂環式炭化水素基のうち、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたはアダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これらの脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等が好ましい。

【0017】

また、前記1価または2価の脂環式炭化水素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基；カルボキシル基；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1～4のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*i*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、*t*-ブトキシ基等の炭素数1～4のアルコキシ基；シアノ基；シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭素数2～5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有する基を挙げることができる。

これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。


【0018】

繰返し単位(2)における基- $\text{COOC}(\text{R}^4)_3$ は、酸の作用により解離してカルボキシル基を形成する酸解離性基をなしている。以下では、この基を酸解離性基(I)という。


好ましい酸解離性基(I)の具体例としては、*t*-ブトキシカルボニル基や、下記式(I-1)～(I-45)の基等を挙げることができる。

【 0 0 1 9 】


【 化 6 】



(I-1)




(I-2)




(I-3)

【 0 0 2 0 】


【 化 7 】



(I-4)




(I-5)




(I-6)

【 0 0 2 1 】


【化 8】



(I-7)




(I-8)




(I-9)

【0022】


【化 9】



(I-10)




(I-11)




(I-12)

【0023】


【化 10】



(I-13)




(I-14)




(I-15)

【0024】


【化 11】



(I-16)




(I-17)




(I-18)

【0025】


【化 12】



(I-19)




(I-20)




(I-21)

【0026】


【化 1 3】



(I-22)




(I-23)




(I-24)

【 0 0 2 7】


【化 1 4】



(I-25)




(I-26)




(I-27)

【 0 0 2 8】


【化 15】



(I-28)




(I-29)




(I-30)

【0029】


【化 16】



(I-31)




(I-32)




(I-33)

【0030】


【化 17】



(I-34)




(I-35)




(I-36)

【0031】


【化 18】



(I-37)




(I-38)



(I-39)


【0032】

【化 19】



【0033】

【化 20】



【0034】

これらの酸解離性基 (I) のうち、 α -ブトキシカルボニル基や、式 (I-1)、式 (I-2)、式 (I-10)、式 (I-11)、式 (I-13)、式 (I-14)、式 (I-16)、式 (I-17)、式 (I-34)、式 (I-35)、式 (I-40) または式 (I-41) の基等が好ましい。

繰返し単位 (2) は、対応する (メタ) アクリル酸エステルに由来する繰返し単位である。

【0035】

樹脂 (A) は、繰返し単位 (1) および繰返し単位 (2) 以外の繰返し単位 (以下、「他の繰返し単位」という。) を 1 種以上有することができる。

他の繰返し単位を与える重合性不飽和単量体としては、例えば、(メタ) アクリル酸ノルボルニル、(メタ) アクリル酸イソボルニル、(メタ)

アクリル酸トリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸テトラシクロデカニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシアダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチルメチル等の有橋式炭化水素骨格を有する(メタ)アクリル酸エステル類；

(メタ)アクリル酸カルボキシノルボルニル、(メタ)アクリル酸カルボキシトリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸カルボキシテトラシクロデカニル等の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格を有するカルボキシル基含有エステル類；

【0036】

ノルボルネン(即ち、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン)、
 5-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-エチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-n-プロピルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-n-ブチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-n-ペンチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-n-ヘキシルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 5-ヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
 テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-n-プロピルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-n-ブチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-n-ペンチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-n-ヘキシルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、
 8-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン

8-ヒドロキシメチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

【0037】

8-フルオロテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8-フルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8-ジフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8-トリフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8-ペンタフルオロエチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 8-ジフルオロテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 9-ジフルオロテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 8-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

【0038】

8, 8, 9-トリフルオロテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 8, 9-トリス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ-3-エン、

8, 8, 9, 9-テトラフルオロテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]

ドデカ-3-エン、

8, 8, 9, 9-テトラキス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 8-ジフルオロ-9, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 9-ジフルオロ-8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 8, 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 8, 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメトキシテトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

【0039】

8, 8, 9-トリフルオロ-9-ペンタフルオロプロポキシテトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8-フルオロ-8-ペンタフルオロエチル-9, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 9-ジフルオロ-8-ヘプタフルオロイソプロピル-9-トリフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8-クロロ-8, 9, 9-トリフルオロテトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8, 9-ジクロロ-8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラシクロ [4. 4 . 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボエトキシ) テトラシクロ [4. 4 . 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

8-メチル-8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボエトキシ) テトラシクロ [4. 4. 0 . $1^{2,5}$. $1^{7,10}$] ドデカ-3-エン、

【0040】

ジシクロペンタジエン、トリシクロ [5. 2. 1. $0^{2,6}$] デカ-8-エン、トリシクロ [5. 2. 1. $0^{2,6}$] デカ-3-エン、トリシクロ [4. 4. 0.

$1^{2,5}$] ウンデカ-3-エン、トリシクロ[6. 2. 1. $0^{1,8}$] ウンデカ-9-エン、トリシクロ[6. 2. 1. $0^{1,8}$] ウンデカ-4-エン、テトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$. $0^{1,6}$] ドデカ-3-エン、8-メチルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$. $0^{1,6}$] ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,12}$] ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$. $0^{1,6}$] ドデカ-3-エン、ペンタシクロ[6. 5. 1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$. $0^{9,13}$] ペンタデカ-4-エン、ペンタシクロ[7. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{9,12}$. $0^{8,13}$] ペンタデカ-3-エン等の有橋式炭化水素骨格を有する他の単官能性単量体；

【0041】

(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸n-プロピル、(メタ) アクリル酸n-ブチル、(メタ) アクリル酸2-メチルプロピル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ) アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ) アクリル酸シクロプロピル、(メタ) アクリル酸シクロペンチル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) アクリル酸4-メトキシシクロヘキシル、(メタ) アクリル酸2-シクロペンチルオキシカルボニルエチル、(メタ) アクリル酸2-シクロヘキシルオキシカルボニルエチル、(メタ) アクリル酸2-(4-メトキシシクロヘキシル) オキシカルボニルエチル等の有橋式炭化水素骨格をもたない(メタ) アクリル酸エステル類；

【0042】

α -ヒドロキシメチルアクリル酸メチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸エチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸n-プロピル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸n-ブチル等の α -ヒドロキシメチルアクリル酸エステル類；

(メタ) アクリロニトリル、 α -クロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニトリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合物；

(メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル(メタ) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、

イタコンアミド等の不飽和アミド化合物；

N-(メタ)アクリロイルモルホリン、N-ビニル-ε-カプロラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物；

(メタ)アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カルボン酸（無水物）類；

(メタ)アクリル酸2-カルボキシエチル、(メタ)アクリル酸2-カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸4-カルボキシブチル、(メタ)アクリル酸4-カルボキシシクロヘキシル等の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格をもたないカルボキシル基含有エステル類；

【0043】

α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-メトキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-エトキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-n-プロポキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-i-プロポキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-n-ブトキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(1-メチルプロポキシ)カルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-t-ブトキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-シクロヘキシルオキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(4-t-ブチルシクロヘキシルオキシ)カルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-フェノキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(1-エトキシエトキシ)カルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(1-シクロヘキシルオキシエトキシ)カルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイル

オキシ- β - t -ブトキシカルボニルメトキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -テトラヒドロフラニルオキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -テトラヒドロピラニルオキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、

【0044】

α -メトキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -エトキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α - n -プロポキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α - i -プロポキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α - n -ブトキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(2-メチルプロポキシ)カルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-メチルプロポキシ)カルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α - t -ブトキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -シクロヘキシルオキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(4- t -ブチルシクロヘキシルオキシ)カルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -フェノキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-エトキシエトキシ)カルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-シクロヘキシルオキシエトキシ)カルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α - t -ブトキシカルボニルメトキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロフラニルオキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロピラニルオキシカルボニル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン

等の酸解離性基を有する(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物；

【0045】

α -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -フルオロ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオ

キシ- β -ヒドロキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -メチル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -エチル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β 、 β -ジメチル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- β -メトキシ- γ -ブチロラクトン、

β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -フルオロ- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -ヒドロキシ- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -メチル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -エチル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α 、 α -ジメチル- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -メトキシ- β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ)アクリロイルオキシ- δ -メパロノラクトン等の酸解離性基をもたない(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物；

前記不飽和カルボン酸類あるいは前記不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格をもたないカルボキシル基含有エステル類のカルボキシル基を、下記する酸解離性基(i)に変換した化合物

等の単官能性単量体や、

【0046】

1, 2-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 3-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 4-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の有橋式炭化水素骨格を有する多官能性単量体；

【0047】

メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサジオールジ(メタ)アクリレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ヘキサジオールジ(メタ)アクリレート、1, 8-オクタジオールジ(メタ)アクリレート、1, 9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 4-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1, 3-ビス(2-ヒドロキ

シプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート等の有橋式炭化水素骨格をもたない多官能性単量体

等の多官能性単量体を挙げる事ができる。

【0048】

樹脂(A)において、繰返し単位(1)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、10～80モル%、好ましくは20～70モル%、さらに好ましくは30～70モル%である。この場合、繰返し単位(1)の含有率が10モル%未満では、レジストとしたときの現像性や基板への接着性が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしての解像度が低下する傾向がある。

また、繰返し単位(2)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、10～80モル%、好ましくは20～70モル%、さらに好ましくは20～60モル%である。この場合、繰返し単位(2)の含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしたとき現像性が低下したり、スカムが発生しやすくなる傾向がある。

また、他の繰返し単位の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは40モル%以下である。

【0049】

樹脂(A)は、例えば、その各繰返し単位に対応する重合性不飽和単量体を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で重合することにより製造することができる。

前記重合に使用される溶媒としては、例えば、n-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘプタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等のアルカン類；シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類；ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類；クロロブタン類、ブromoヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類；テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等の

エーテル類等を挙げることができる。

これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

また、前記重合における反応温度は、通常、40～120℃、好ましくは50～90℃であり、反応時間は、通常、1～48時間、好ましくは1～24時間である。

【0050】

樹脂（A）のゲルパーミエーションクロマトグラフィ（GPC）によるポリスチレン換算重量平均分子量（以下、「M_w」という。）は、通常、3,000～30,000、好ましくは5,000～30,000、さらに好ましくは5,000～20,000である。この場合、樹脂（A）のM_wが3,000未満では、レジストとしたときの耐熱性が低下する傾向があり、一方30,000を超えると、レジストとしたときの現像性が低下する傾向がある。

また、樹脂（A）のM_wとゲルパーミエーションクロマトグラフィ（GPC）によるポリスチレン換算数平均分子量（以下、「M_n」という。）との比（M_w/M_n）は、通常、1～5、好ましくは1～3である。

なお、樹脂（A）は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないほど好ましく、それにより、レジストとしたときの感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等をさらに改善することができる。樹脂（A）の精製法としては、例えば、水洗、液々抽出等の化学的精製法や、これらの化学的精製法と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法との組み合わせ等を挙げることができる。

【0051】

酸発生剤（B）

本発明における（B）成分は、前記一般式（3）で表される感放射線性酸発生剤（以下、「酸発生剤（B）」という。）からなり、露光により酸を発生する化合物である。

酸発生剤（B）は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂（A）中に存在する酸解離性基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを形成する作用を有するものである。

【0052】

一般式(3)において、 R^5 の炭素数6～20の1価の芳香族炭化水素基としては、例えば、

フェニル基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基、4-エチルフェニル基等のフェニル基または炭素数1～6の直鎖状もしくは分岐状のアルキルで置換されたフェニル基；

1-ナフチル基、2-メチル-1-ナフチル基、3-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、5-メチル-1-ナフチル基、6-メチル-1-ナフチル基、7-メチル-1-ナフチル基、8-メチル-1-ナフチル基、2,3-ジメチル-1-ナフチル基、2,4-ジメチル-1-ナフチル基、2,5-ジメチル-1-ナフチル基、2,6-ジメチル-1-ナフチル基、2,7-ジメチル-1-ナフチル基、2,8-ジメチル-1-ナフチル基、3,4-ジメチル-1-ナフチル基、3,5-ジメチル-1-ナフチル基、3,6-ジメチル-1-ナフチル基、3,7-ジメチル-1-ナフチル基、3,8-ジメチル-1-ナフチル基、4,5-ジメチル-1-ナフチル基、5,8-ジメチル-1-ナフチル基、4-エチル-1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-メチル-2-ナフチル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-2-ナフチル基等のナフチル基またはメチル基もしくはエチル基で置換されたナフチル基

等を挙げることができる。

【0053】

また、前記芳香族炭化水素基の誘導体における置換基としては、ヒドロキシル基；カルボキシル基；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*i*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、2-メチルプロ

ポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ基；メトキシメトキシ基、エトキシメトキシ基、n-プロポキシメトキシ基、i-プロポキシメトキシ基、n-ブトキシメトキシ基、t-ブトキシメトキシ基等の炭素数2~5の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシメトキシ基；1-メトキシエトキシ基、1-エトキシエトキシ基、1-n-プロポキシエトキシ基、1-i-プロポキシエトキシ基、1-n-ブトキシエトキシ基、1-t-ブトキシエトキシ基等の炭素数3~6の直鎖状もしくは分岐状の1-アルコキシエトキシ基；2-メトキシエトキシ基、2-エトキシエトキシ基、2-n-プロポキシエトキシ基、2-i-プロポキシエトキシ基、2-n-ブトキシエトキシ基、2-t-ブトキシエトキシ基等の炭素数3~6の直鎖状もしくは分岐状の2-アルコキシエトキシ基；メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、n-プロポキシカルボニルオキシ基、i-プロポキシカルボニルオキシ基、n-ブトキシカルボニルオキシ基、t-ブトキシカルボニルオキシ基等の炭素数2~5の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニルオキシ基；ベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基等の炭素数7~12のアラルキルオキシ基；フェニルアセトメチル基、1-ナフチルアセトメチル基等の炭素数9~15のアリールアセトメチル基；2-テトラヒドロフラニルオキシ基、2-テトラヒドロピラニルオキシ基等の酸素原子含有基や、シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の窒素原子含有基等を挙げることができる。

【0054】

R^5 の炭素数6~20の1価の芳香族炭化水素基およびその誘導体としては、3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、4-n-ブトキシフェニル基、2, 4-ジメトキシフェニル基、3, 5-ジメトキシフェニル基、4-n-ブトキシ-1-ナフチル基等が好ましい。

一般式(3)において、mとしては、特に4または8が好ましく、nとしては、特に1が好ましい。

一般式(3)における基 $C_m F_{2m+1}$ は、炭素数mのパーフルオロアルキル基であるが、該基は直鎖状もしくは分岐状であることができる。

【0055】

好ましい酸発生剤（B）としては、例えば、

1-（3，5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-（3，5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-（3，5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

1-（4-n-ブトキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-（4-n-ブトキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-（4-n-ブトキシフェニル）テトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-メトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-メトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0056】

4-エトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-エトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-エトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-メトキシメトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムトリフルオロ

メタンスルホネート、4-メトキシメトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフ
フェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-メトキシメトキシ-1-
ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート

4-エトキシメトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムトリフルオロ
メタンスルホネート、4-エトキシメトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフ
フェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-エトキシメトキシ-1-
ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート

4-(1-メトキシエトキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムトリ
フルオロメタンスルホネート、4-(1-メトキシエトキシ)-1-ナフチルテ
トラヒドロチオフフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-(1-
メトキシエトキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー
 n -オクタンスルホネート、

【0057】

4-(2-メトキシエトキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムトリ
フルオロメタンスルホネート、4-(2-メトキシエトキシ)-1-ナフチルテ
トラヒドロチオフフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-(2-
メトキシエトキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー
 n -オクタンスルホネート、

4-メトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムトリ
フルオロメタンスルホネート、4-メトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテ
トラヒドロチオフフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-メトキ
シカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー
 n -オクタンスルホネート、

4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムトリ
フルオロメタンスルホネート、4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテ
トラヒドロチオフフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-エトキ
シカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフフェニウムパーフルオロー

n-オクタンスルホネート、

4-n-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-n-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-n-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0058】

4-i-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-i-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-i-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-n-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-n-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-n-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

4-t-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-t-ブトキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0059】

4-ベンジルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ベンジルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-ベンジルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニ

ウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロフラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロフラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロフラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート等を挙げることができる。

【0060】

これらの好ましい酸発生剤(B)のうち、特に、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、4- n -ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、4- n -ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート等が好ましい。

本発明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0061】

本発明においては、酸発生剤（B）と共に、他の感放射線性酸発生剤（以下、「酸発生剤（b）」という。）を併用することができる。

酸発生剤（b）としては、例えば、オニウム塩化合物、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物等を挙げることができる。

これらの酸発生剤（b）の例としては、下記のことを挙げるることができる。

【0062】

オニウム塩化合物：

オニウム塩化合物としては、例えば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアソニウム塩、ピリジニウム塩等を挙げることができる。

好ましいオニウム塩化合物としては、例えば、

ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、

ビス（4- t -ブチルフェニル）ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス（4- t -ブチルフェニル）ヨードニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ビス（4- t -ブチルフェニル）ヨードニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、

トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム 10-カンファースルホネート、

シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシル・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2-オキソシクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、

1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シアノー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ニトロ-

1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ニトロ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

等を挙げることができる。

【0063】

ハロゲン含有化合物：

ハロゲン含有化合物としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げることができる。

好ましいハロゲン含有化合物としては、例えば、フェニルビス（トリクロロメチル）-s-トリアジン、4-メトキシフェニルビス（トリクロロメチル）-s-トリアジン、1-ナフチルビス（トリクロロメチル）-s-トリアジン等の（トリクロロメチル）-s-トリアジン誘導体や、1, 1-ビス（4-クロロフェニル）-2, 2, 2-トリクロロエタン等を挙げることができる。

ジアゾケトン化合物：

ジアゾケトン化合物としては、例えば、1, 3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げることができる。

好ましいジアゾケトンとしては、例えば、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルクロリド、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1, 1, 1-トリス（4-ヒドロキシフェニル）エタンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙げることができる。

【0064】

スルホン化合物：

スルホン化合物としては、例えば、 β -ケトスルホン、 β -スルホニルスルホンや、これらの化合物の α -ジアゾ化合物等を挙げることができる。

好ましいスルホン化合物としては、例えば、4-トリスフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス（フェニルスルホニル）メタン等を挙げることができる。

スルホン酸化合物：

スルホン酸化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリアルスルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。

好ましいスルホン酸化合物としては、例えば、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリス（トリフルオロメタンスルホネート）、ニトロベンジル-9, 10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネート、トリフルオロメタンスルホニルビスクロ[2. 2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルビスクロ[2. 2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、パーフルオロ-n-オクタンスルホニルビスクロ[2. 2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、N-ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1, 8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート、1, 8-ナフタレンジカルボン酸イミドノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1, 8-ナフタレンジカルボン酸イミドパーフルオロ-n-オクタンスルホネート等を挙げることができる。

【0065】

これらの酸発生剤（b）のうち、

ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ビス（4-tert-ブチルフェニル）ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス（4-tert-ブチルフェニル）ヨードニ

ウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、ビス(4- t -ブチルフェニル)ヨードニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロー n -ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロー n -オクタンスルホネート、シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシル・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2-オキソシクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、

【0066】

トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、ノナフルオロー n -ブタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、パーフルオロー n -オクタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、 N -ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンスルホネート、 N -ヒドロキシスクシイミドノナフルオロー n -ブタンスルホネート、 N -ヒドロキシスクシイミドパーフルオロー n -オクタンスルホネート、1, 8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート

等が好ましい。

前記酸発生剤(b)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0067】

本発明の感放射線性樹脂組成物において、酸発生剤(B)と酸発生剤(b)の合計使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に対して、通常、0.1~20重量部、好ましくは0.5~10重量部である。この場合、前記合計使用量が0.1重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方20重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。

また、酸発生剤(b)の使用割合は、酸発生剤(B)と酸発生剤(b)との合

計100重量部に対して、通常、80重量%以下、好ましくは60重量%以下である。この場合、酸発生剤（b）の使用割合が80重量%を超えると、本発明の所期の効果が損なわれるおそれがある。

【0068】

本発明の感放射線性樹脂組成物には、露光により酸発生剤（B）や酸発生剤（b）から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域における好ましくない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することが好ましい。


このような酸拡散制御剤を配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性がさらに向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上するとともに、露光から現像処理までの引き置き時間（PED）の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。

酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式（5）

【0069】

【化21】



〔一般式（5）において、各 R^6 は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置換もしくは非置換のアラルキル基を示す。〕

【0070】

で表される化合物（以下、「含窒素化合物（イ）」という。）、同一分子内に窒素原子を2個有する化合物（以下、「含窒素化合物（ロ）」という。）、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体（以下、これらをまとめて「含窒素化合物（ハ）」という。）、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素

環化合物等を挙げることができる。

【0071】

含窒素化合物（イ）としては、例えば、*n*-ヘキシルアミン、*n*-ヘプチルアミン、*n*-オクチルアミン、*n*-ノニルアミン、*n*-デシルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノ（シクロ）アルキルアミン類；ジ-*n*-ブチルアミン、ジ-*n*-ペンチルアミン、ジ-*n*-ヘキシルアミン、ジ-*n*-ヘプチルアミン、ジ-*n*-オクチルアミン、ジ-*n*-ノニルアミン、ジ-*n*-デシルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジ（シクロ）アルキルアミン類；トリエチルアミン、トリ-*n*-プロピルアミン、トリ-*n*-ブチルアミン、トリ-*n*-ペンチルアミン、トリ-*n*-ヘキシルアミン、トリ-*n*-ヘプチルアミン、トリ-*n*-オクチルアミン、トリ-*n*-ノニルアミン、トリ-*n*-デシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチルジシクロヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ（シクロ）アルキルアミン類；アニリン、*N*-メチルアニリン、*N,N*-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類を挙げることができる。

【0072】

含窒素化合物（ロ）としては、例えば、エチレンジアミン、*N,N,N',N'*-テトラメチルエチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノジフェニルアミン、2,2-ビス（4-アミノフェニル）プロパン、2-（3-アミノフェニル）-2-（4-アミノフェニル）プロパン、2-（4-アミノフェニル）-2-（3-ヒドロキシフェニル）プロパン、2-（4-アミノフェニル）-2-（4-ヒドロキシフェニル）プロパン、1,4-ビス〔1-（4-アミノフェニル）-1-メチルエチル〕ベンゼン、1,3-ビス〔1-（4-アミノフェニル）-1-メチルエチル〕ベンゼン、ビス（2-ジメチルアミノエチル）エーテル、ビス（2-ジエチルアミノエチル）エーテル等を挙げることができる。

含窒素化合物（ハ）としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミ

ン、2-ジメチルアミノエチルアクリルアミドの重合体等を挙げることができる。

【0073】

前記アミド基含有化合物としては、例えば、N-*t*-ブトキシカルボニルジ-*n*-オクチルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニルジ-*n*-ノニルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニルジ-*n*-デシルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N-*t*-ブトキシカルボニル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラ-*t*-ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1, 7-ジアミノヘプタン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1, 8-ジアミノオクタン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1, 9-ジアミノノナン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1, 10-ジアミノデカン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-1, 12-ジアミノドデカン、N, N'-ジ-*t*-ブトキシカルボニル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、N-*t*-ブトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-*t*-ブトキシカルボニル-2-メチルベンズイミダゾール、N-*t*-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール等のN-*t*-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。

【0074】

前記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、1, 1, 3, 3-テトラメチルウレア、1, 3-ジフェニルウレア、トリ-*n*-ブチルチオウレア等を挙げることができる。

前記含窒素複素環化合物としては、例えば、イミダゾール、ベンズイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、N-tert-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類；ピリジン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジン、2-メチル-4-フェニルピリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキシキノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のピリジン類；ピペラジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3-ピペリジノー1, 2-プロパンジオール、モルホリン、4-メチルモルホリン、1, 4-ジメチルピペラジン、1, 4-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクタン等を挙げることができる。

【0075】

これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素化合物（イ）、含窒素化合物（ロ）、含窒素複素環化合物が好ましい。

前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

酸拡散制御剤の配合量は、樹脂（A）100重量部に対して、通常、15重量部以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは5重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が15重量部を超えると、レジストとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散制御剤の配合量が0.001重量部未満であると、プロセス条件によっては、レジストとしてのパターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

【0076】

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す、酸解離性基を有する脂環族添加剤を配合することができる。

このような脂環族添加剤としては、例えば、

1-アダマンタンカルボン酸tert-ブチル、1-アダマンタンカルボン酸tert-

キシカルボニルメチル、1, 3-アダマンタンジカルボン酸ジ-*t*-ブチル、1-アダマンタン酢酸*t*-ブチル、1-アダマンタン酢酸*t*-ブトキシカルボニルメチル、1, 3-アダマンタンジ酢酸ジ-*t*-ブチル、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(アダマンチルカルボニルオキシ)-*n*-ヘキサン等のアダマンタン誘導体類；

デオキシコール酸*t*-ブチル、デオキシコール酸*t*-ブトキシカルボニルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステル類；

リトコール酸*t*-ブチル、リトコール酸*t*-ブトキシカルボニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコール酸エステル類等を挙げることができる。

これらの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

脂環族添加剤の配合量は、樹脂(A) 100重量部に対して、通常、50重量部以下、好ましくは30重量部以下である。この場合、脂環族添加剤の配合量が50重量部を超えると、レジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

【0077】

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、塗布性、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤を配合することができる。

前記界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレン*n*-オクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン*n*-ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下商品名で、KP 341(信越化学工業(株)製)、ポリフローNo. 75, 同No. 95(共栄

社化学(株)製)、エフトップEF301, 同EF303, 同EF352 (トケムプロダクツ(株)製)、メガファックスF171, 同F173 (大日本インキ化学工業(株)製)、フロラードFC430, 同FC431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710, サーフロンS-382, 同SC-101, 同SC-102, 同SC-103, 同SC-104, 同SC-105, 同SC-106 (旭硝子(株)製)等を挙げることができる。

これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

界面活性剤の配合量は、樹脂(A)、酸発生剤(B)および酸発生剤(b)の合計100重量部に対して、通常、2重量部以下である。

さらに、前記以外の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等を挙げることができる。

【0078】

組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際して、全固形分濃度が、通常、5～50重量%、好ましくは10～25重量%となるように、溶剤に溶解したのち、例えば孔径0.2 μ m程度のフィルターでろ過することによって、組成物溶液として調製される。

前記組成物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、

2-ブタノン、2-ペンタノン、3-メチル-2-ブタノン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3-メチル-2-ペンタノン、3,3-ジメチル-2-ブタノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状もしくは分岐状のケトン類；

シクロペンタノン、3-メチルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシクロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、イソホロン等の環状のケトン類；

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-n-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-i-プロピルエーテルアセテート、

プロピレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-*i*-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-*sec*-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-*t*-ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類；

2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシプロピオン酸*n*-プロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸*i*-プロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸*n*-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸*i*-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸-*sec*-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸-*t*-ブチル等の2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類；

3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、

【0079】

n-プロピルアルコール、*i*-プロピルアルコール、*n*-ブチルアルコール、*t*-ブチルアルコール、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、エチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジ-*n*-プロピルエーテル、ジエチレングリコールジ-*n*-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、トルエン、キシレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メチル酪酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸*n*-プロピル、酢酸*n*-ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、*N*-

メチルピロリドン、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセトアミド、ベンジルエチルエーテル、ジ-n-ヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γ -ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン等を挙げることができる。

【0080】

これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができるが、就中、直鎖状もしくは分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオン酸アルキル類が好ましい。

【0081】

レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジストとして有用である。

前記化学増幅型レジストにおいては、露光により酸発生剤（B）あるいはそれと酸発生剤（b）から発生した酸の作用によって、樹脂（A）中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その結果、レジストの露光部のアルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。

本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際には、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコンウェハー、アルミニウムで被覆されたウェハー等の基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成し、場合により予め加熱処理（以下、「PB」という。）を行ったのち、所定のレジストパターンを形成するように該レジスト被膜に露光する。その際に使用される放射線としては、使用される酸発生剤の種類に応じて、可視光線、紫外線、遠紫外線、X線、荷電粒子線等を適宜選定して使用されるが、ArFエキシマレーザー（波長193nm）あるいはKrFエ

キシマレーザー（波長 2 4 8 n m）で代表される遠紫外線が好ましく、特に A r F エキシマレーザー（波長 1 9 3 n m）が好ましい。

本発明においては、露光後に加熱処理（以下、「P E B」という。）を行うことが好ましい。この P E B により、樹脂（A）中の酸解離性基の解離反応が円滑に進行する。P E B の加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、3 0 ～ 2 0 0 ℃、好ましくは 5 0 ～ 1 7 0 ℃である。

【 0 0 8 2 】

本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平 6 - 1 2 4 5 2 号公報等の開示されているように、使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、例えば特開平 5 - 1 8 8 5 9 8 号公報等の開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を併用することもできる。

次いで、露光されたレジスト被膜を現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。

現像に使用される現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、n - プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ - n - プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、1, 8 - ジアザビスクロ - [5 . 4 . 0] - 7 - ウンデセン、1, 5 - ジアザビスクロ - [4 . 3 . 0] - 5 - ノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも 1 種を溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。

前記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、1 0 重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が 1 0 重量%を超えると、非露光部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

【 0 0 8 3 】

また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液には、例えば有機溶媒を添加することもできる。

前記有機溶媒としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチル i - ブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、3 - メチルシクロペンタノン、2, 6 - ジメチルシクロヘキサノン等のケトン類；メチルアルコール、エチルアルコール、n - プロピルアルコール、i - プロピルアルコール、n - ブチルアルコール、t - ブチルアルコール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、1, 4 - ヘキサンジオール、1, 4 - ヘキサンジメチロール等のアルコール類；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；酢酸エチル、酢酸 n - ブチル、酢酸 i - アミル等のエステル類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。

これらの有機溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

有機溶媒の使用量は、アルカリ性水溶液に対して、100容量%以下が好ましい。この場合、有機溶媒の使用量が100容量%を超えると、現像性が低下して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。

また、アルカリ性水溶液からなる現像液には、界面活性剤等を適量添加することもできる。

なお、アルカリ性水溶液からなる現像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

【0084】

【発明の実施の形態】

以下、実施例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。ここで、部は、特記しない限り重量基準である。

実施例および比較例における各測定・評価は、下記の要領で行った。

Mw :

東ソー（株）製GPCカラム（G2000HXL 2本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本）を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲ

ルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）により測定した。

放射線透過率：

組成物溶液を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、90℃に保持したホットプレート上で60秒間PBを行って形成した膜厚0.4 μ mのレジスト被膜について、波長193 nmにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

感度：

基板として、表面に膜厚520 ÅのDeepUV30J（ブルワー・サイエンス（Brewer Science）社製）膜を形成したシリコンウエハー（ARC）を用い、組成物溶液を、各基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.4 μ mのレジスト被膜に、（株）ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置（レンズ開口数0.55、露光波長193 nm）により、マスクパターンを介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行ったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液（実施例1～7）または2.38×1/50重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液（比較例1）により、25℃で1分間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅0.16 μ mのライン・アンド・スペースパターン（1L1S）を1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

【0085】

解像度：

最適露光量で解像される最小のレジストパターンの寸法を、解像度とした。

ドライエッチング耐性：

組成物溶液をシリコンウエハー上にスピンコートにより塗布し、乾燥して形成した膜厚0.5 μ mのレジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッチング装置（Pinnacle8000）を用い、エッチングガスをCF₄とし、ガス流量75 sccm、圧力2.5 mTorr、出力2,500 Wの条件でドライエッチングを行って、エッチング速度を測定し、比較例1の組成物溶液から形成したレジスト被膜のエッチング速度を1.0として、相対エッチング速度を評価した。エッチング

速度が小さいほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。

パターン形状：

線幅 $0.16 \mu\text{m}$ のライン・アンド・スペースパターン (1 L 1 S) の方形断面の下辺寸法 L_1 と上下辺寸法 L_2 とを走査型電子顕微鏡により測定し、 $0.85 \leq L_2 / L_1 \leq 1$ を満足し、かつパターン形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が“良好”であるとした。


【0086】

合成例 1

下記式 (6) の化合物 30 g とメタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル 20 g を、テトラヒドロフラン 50 g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を 30 分間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル 3 g を加え、 65°C に加熱した。その後、同温度に保って 6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン 50 g を加えて希釈したのち、*n*-ヘキサン 1,000 ミリリットル中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。

【0087】

【化 2 2】



【0088】

この樹脂は、 M_w が 12,000 であり、式 (6) の化合物およびメタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 60 モル% および 40 モル% の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-1) とする。

【 0 0 8 9 】

合成例 2

前記式 (6) の化合物 28 g、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル 21 g および N, N-ジメチルアクリルアミド 1 g を、テトラヒドロフラン 50 g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を 30 分間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル 3 g を加え、65℃ に加熱した。その後、同温度に保って 6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン 50 g を加えて希釈したのち、n-ヘキサン 1,000 ミリリットル中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。

この樹脂は、Mw が 13,000 であり、式 (6) の化合物、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルおよび N, N-ジメチルアクリルアミドに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 55 モル%、40 モル% および 5 モル% の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-2) とする。

【 0 0 9 0 】

合成例 3

前記式 (6) の化合物 15 g、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル 20 g および アクリル酸 3-ヒドロキシアダマンチル 15 g を、テトラヒドロフラン 50 g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を 30 分間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル 3 g を加え、65℃ に加熱した。その後、同温度に保って 6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン 50 g を加えて希釈したのち、n-ヘキサン 1,000 ミリリットル中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。

この樹脂は、Mw が 11,000 であり、式 (6) の化合物、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルおよび アクリル酸 3-ヒドロキシアダマンチルに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 30 モル%、40 モル% および 30 モル% の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-3) とする。

【 0 0 9 1 】

合成例 4

前記式 (6) の化合物 30 g と アクリル酸 2-ノルボルニル-2-n-プロピ

ル 2 0 g を、テトラヒドロフラン 5 0 g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を 3 0 分間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル 3 g を加え、6 5℃に加熱した。その後、同温度に保って 6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン 5 0 g を加えて希釈したのち、*n*-ヘキサン 1, 0 0 0 ミリリットル中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。

この樹脂は、*M_w* が 1 2, 6 0 0 であり、式 (6) の化合物およびアクリル酸 2-ノルボルニル-2-*n*-プロピルに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 6 0 モル% および 4 0 モル% の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-4) とする。

【0 0 9 2】

合成例 5

前記式 (6) の化合物 2 2 g、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル 1 8 g、無水マレイン酸 4 g およびノルボルネン 6 g を、テトラヒドロフラン 5 0 g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を 3 0 分間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル 3 g を加え、6 5℃に加熱した。その後、同温度に保って 6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン 5 0 g を加えて希釈したのち、*n*-ヘキサン 1, 0 0 0 ミリリットル中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。

この樹脂は、*M_w* が 6, 3 0 0 であり、式 (6) の化合物、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル、無水マレイン酸およびノルボルネンに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 4 0 モル%、3 0 モル%、1 5 モル% および 1 5 モル% の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-5) とする。

【0 0 9 3】

実施例 1～7 および比較例 1

表 1 に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評価を行った。評価結果を、表 3 に示す。

表 1 における重合体 (A-1)～(A-5) 以外の成分は、以下の通りである。

他の樹脂

a-1: メタクリル酸 t-ブチル/メタクリル酸メチル/メタクリル酸共重合体 (共重合モル比=40/40/20)、Mw=20,000)

酸発生剤 (B)

B-1: 4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

B-2: 1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

B-3: 4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート

酸発生剤 (b)

b-1: トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

b-2: トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

b-3: ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

b-4: ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルビスクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド

【0094】

酸拡散制御剤

C-1: トリ-n-オクチルアミン

C-2: メチルジシクロヘキシルアミン

C-3: 3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオール

C-4: N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン

C-5: N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール

他の添加剤

D-1: デオキシコール酸 t-ブチル

D-2: 1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチル

D-3: デオキシコール酸 t-ブトキシカルボニルメチル

溶剤

E-1: 2-ヘプタノン

E-2: シクロヘキサノン

E-3: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

E-4: 3-エトキシプロピオン酸エチル

【 0 0 9 5 】

【 表 1 】

表 1

	樹脂 (部)	酸発生剤(B) (部)	酸拡散制御剤 (部)	他の添加剤 (部)	溶 剤 (部)
実施例 1	A-1 (100)	B-1 (2.0) b-1 (1.0)	C-1 (0.10)	—	E-1 (530)
実施例 2	A-1 (80) A-2 (10)	B-1 (3.0)	C-4 (0.05)	D-1 (10)	E-1 (430) E-2 (100)
実施例 3	A-3 (95)	B-2 (2.0) b-2 (2.0)	C-2 (0.10)	D-2 (5)	E-1 (430) E-4 (100)
実施例 4	A-2 (10) A-3 (80)	B-3 (3.0) b-3 (2.0)	C-3 (0.10)	D-3 (10)	E-3 (530)
実施例 5	A-4 (100)	B-1 (2.0) b-4 (3.0)	C-5 (0.05)	—	E-1 (530)
実施例 6	A-5 (90)	B-3 (2.0) b-4 (2.0)	C-5 (0.05)	D-3 (10)	E-1 (430) E-2 (100)
実施例 7	A-2 (10) A-5 (80)	B-2 (3.0) b-4 (2.0)	C-3 (0.05) C-5 (0.03)	D-2 (10)	E-3 (430) E-4 (100)
比較例 1	a-1 (90)	b-1 (2.0)	C-1 (0.05)	D-1 (10)	E-1 (530)

【 0 0 9 6 】

【表 2】

表 2

	レジスト被膜 の膜厚(μm)	基板	P B		P E B	
			温度 (°C)	時間 (秒)	温度 (°C)	時間 (秒)
実施例 1	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 2	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 3	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 4	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 5	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 6	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例 7	0. 4	ARC	130	90	140	90
比較例 1	0. 4	ARC	130	90	140	90

【 0 0 9 7 】

【表 3】

表 3

	放射線透過率 (193nm, %)	感 度 (J/m ²)	解像度 (μ m)	ドライエッチング 耐性	パターン 形状
実施例 1	7 2	8 9	0. 1 5	0. 8	良好
実施例 2	7 4	9 5	0. 1 5	0. 6	良好
実施例 3	6 9	7 9	0. 1 5	0. 7	良好
実施例 4	7 0	8 5	0. 1 5	0. 8	良好
実施例 5	6 9	8 1	0. 1 5	0. 5	良好
実施例 6	7 3	8 6	0. 1 5	0. 7	良好
実施例 7	7 2	9 2	0. 1 5	0. 6	良好
比較例 1	6 1	1 5 0	0. 1 8	1. 0	良好

【0 0 9 8】

【発明の効果】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性光線、例えばKrFエキシマレーザー（波長248nm）あるいはArFエキシマレーザー（波長193nm）に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして、特に放射線に対する透明性が高いため、解像度が高く、かつ優れたドライエッチング耐性を有するとともに、感度、パターン形状等にも優れており、また基板に対する接着性も良好であり、今後さらに微細化が進行すると予想される集積回路素子の製造に極めて好適に使用することができる。


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 放射線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A) 下記式(1)の化合物等で代表されるラクトン基含有複素環構造を有する(メタ)アクリル酸エステル類と、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、(メタ)アクリル酸2-ノルボルニル-2-n-プロピル等で代表される酸解離性基含有(メタ)アクリル酸エステル類との共重合体からなる樹脂、並びに(B) 1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフエニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-n-ブトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフエニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート等で代表される感放射線性酸発生剤を含有する。

【化1】



【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004178]

1. 変更年月日 1997年12月10日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都中央区築地2丁目11番24号

氏 名 ジェイエスアール株式会社